

Kombikontakt

für innen und außen; wetterbeständig; schnell trocknende Haftbrücke

Werkstoff: Laier Kombikontakt ist eine lösemittelfreie, schnell trocknende Haftbrücke für nachfolgende Systemputze und Ansetzbinder, insbesondere auf glatten Betonflächen. Laier Kombikontakt kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden. Laier Kombikontakt verbessert die mechanische Haftung von Grundputzen, Maschinenputzgips, Fertigputzgips u.ä.

Anwendung: Laier Kombikontakt wird dort eingesetzt, wo Betonflächen verputzt werden sollen. Diese Vorbehandlung verhindert die schädliche Reaktion zwischen Beton und Gips. Er bietet dem Putzmörtel eine bessere Verankerung und gleicht die Betonsaugfähigkeit aus.

Untergrund: Dieser muss sauber, trocken, fettfrei von Schalölen und sonstigen, die Haftung mindernden Rückständen und Ausblühungen sein. Laier Kombikontakt nicht auf nasse und vereiste Flächen aufbringen. Es gelten die Vorschriften der DIN 18 550.

Verarbeitungstemperatur: Während der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, des Kombikontakt und des Untergrundes nicht unter + 5° C absinken.

Verarbeitung: Laier Kombikontakt ist vor dem Auftrag zu verdünnen. Mischungsverhältnis: 2 Teile Laier Kombikontakt + max. 1 Teil Wasser (je nach Untergrund). Die Verarbeitung erfolgt mit Spritzen, Bürste, Noppen- oder Lammfellroller. Von Zeit zu Zeit aufrühren. Laier Kombikontakt trocknet schnell an.

Sicherheitsratschläge: Augen und Haut schützen. Spritzer auf der Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Berührungen mit den Augen sofort mit viel Wasser abwaschen und Arzt konsultieren. Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Näheres siehe Sicherheitsdatenblatt.

Technische Daten:

Zusammensetzung:
Acryl-Kunstharzdispersion

Verbrauch:
Ca. 150 – 250 g/ m² je nach Untergrund

Verdünnung:
2 Teile Laier Kombikontakt
+ max. 1 Teil Wasser

Trocknung:
Nach ca. 6 Stunden überputzbar
(je nach Luftfeuchtigkeit und Temperatur)

Dichte :
Ca. 1,55 g/ cm³

Reinigung der Arbeitsgeräte:
Sofort nach Gebrauch mit Wasser

Farbton:
getönt

Lagerung:
Kühl, trocken, frostfrei
Lagerstabilität im gut verschlossenen
Originalgebände 12 Monate

Glanzgrad:
matt

Gebinde:
5 kg / 22 kg

Technische Information Stand: 03/2013

Diese Information wurde nach dem neuesten Stand der Arbeitstechnik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Bei Neuauflage dieses Merkblattes verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

Rudolf Laier GmbH Isolierbaustoff-Großhandel

Hausanschrift
Heidersbach
Am Bild 1
74838 Limbach

Telefon
(0 62 87) 92 10-0
Telefax
(0 62 87) 92 10-90

Internet
www.laier.biz
E-mail
info@laier.biz

Niederlassung
Gewerbepark Heideloh
Lösnitz Mark 9
06780 Großzöberitz

Telefon
(03 49 56) 3 12-0
Telefax
(03 49 56) 6 16 28