

Technisches Merkblatt

Kunstharz- Dekorputz K innen Korn 1/1,5/2/3 Kunstharz- Reibeputz R innen Korn 2/3

Werkstoff:	Emissionsarmer- und lösemittelfreier Dispersionsputz für innen.
Anwendung:	Auf mineralischen Grundputz, Kunstharzspachtel, tragfähigen Altanstrichen, Gipsputz und Gipskartonplatten nach entsprechenden Vorarbeiten.
Eigenschaften:	Emissionsarm und lösemittelfrei, wasserdampfdurchlässig, CO ₂ -durchlässig, widerstandsfähig. Lässt sich leicht verarbeiten. Gute Haftung auf allen mineralischen Untergründen.
Untergrund:	Dieser muss trocken, fest und tragfähig sein. Altanstriche sind zu reinigen. Lose Teile sind zu entfernen. Saugender Untergrund mit Laier Tiefgrund LF einlassen. Gips-Maschinenputze, Gipskarton entsprechend grundieren und mit Laier Putzgrundierung vorstreichen. Lacke oder glänzende Anstriche sind nicht geeignet.
Verarbeitungstemperatur:	Während der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, des Putzes und des Untergrundes nicht unter + 5° C absinken.
Verarbeitung:	Mit der rostfreien Stahltraufel, Trichterpistole (Putzmeisterpistole) oder sonstigen geeigneten Spritzgeräten gleichmäßig auf Kornstärke aufziehen. Je nach gewünschter Struktur mit Kunststofftraufel oder PU-Reibebrett gleichmäßig abscheiben und strukturieren. Kunstharz-Reibeputz R nur rund, waagrecht, oder senkrecht strukturieren.
Hinweis:	Auf einer Fläche dürfen nur Liefermengen mit derselben Ansatznummer verarbeitet werden.

Technische Daten:

Zusammensetzung:
Wässrige Acrylat-Copolymer-Dispersion, Titandioxid und spezielle Füllstoffe und Körnungen.

Verdünnung:
Wasser max. 2 %

Dichte :
Ca. 1,8 g/ cm³

Farbton:
Weiß

Gebinde:
25 kg

Abtönen:
Mit Volltonfarbe.

Verbrauch:
R Korn 2 = ca. 2,5 – 3,0 kg/ m²
R Korn 3 = ca. 3,5 – 4,0 kg/ m²

K Korn 1 = ca. 1,5 – 2,0 kg/ m²
K Korn 1,5 = ca. 2,0 – 2,5 kg/ m²
K Korn 2 = ca. 2,5 – 3,0 kg/ m²
K Korn 3 = ca. 3,5 – 4,0 kg/ m²

Trocknung:
Je nach Schichtstärke 12 – 24 Stunden
Bei 20°C und 65% rel-Luftfeuchte.
Hohe Luftfeuchte und niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung erheblich.

Reinigung der Arbeitsgeräte:
Sofort nach Gebrauch mit Wasser

Lagerung:
Kühl, trocken, frostfrei
Lagerstabilität im gut verschlossenen Originalgebäude 12 Monate

Gefahrstoffverordnung:
Entfällt

Angeben zum Transport:
Kein Gefahrgut

Produkt Code:
M – DF 01

Entsorgung:
Nur restentleerte Verpackung zum Recycling geben. Information ggf. Vom örtlichen Entsorger einholen.

Technische Information: 03/2013

Diese Information wurde nach dem neuesten Stand der Arbeitstechnik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Bei Neuauflage dieses Merkblattes verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit#

Rudolf Laier GmbH Isolierbaustoff-Großhandel

Hausanschrift
Heidersbach
Am Bild 1
74838 Limbach

Telefon
(0 62 87) 92 10-0
Telefax
(0 62 87) 92 10-90

Internet
www.laier.biz
E-mail
info@laier.biz

Niederlassung
Gewerbepark Heideloh
Lößnitz Mark 9
06780 Großzöberitz

Telefon
(03 49 56) 3 12-0
Telefax
(03 49 56) 6 16 28